

# NORGIPS BONDING FIX

**NORGIPS®**

Kipsliim do kipsplaatidele ja isolatsioonimaterjalidele



## TOOTE KIRJELDUS

Kipsliim on kipsplaatide ja isolatsioonimaterjalidele on mõeldud kipsplaatide (nn kuiv krohv) liimimiseks vertikaalsete pindade külge siseruumides.

## KASUTAMINE

Kipsplaatide ja isolatsioonimaterjalide liimimine järgmistele aluspindade külge: betoon, kips, tsement-lubikrohv, lubi-liivkrohv, keraamika, poorbetoon.

## EELISED

- Universaalne kasutus
- Suuepärase nakkuvus aluspinnaga
- Võimalus kasutada niisketes ruumides (vannitoad, köögid)
- Lihtne töödelda
- Pikem töötlemisaeg

## TEHNILISED NÄITAJAD

Tüüp	Kipsliim standardi EN 14496:2017 kohaselt
Tuletundlikkus	A1 – täiesti tulekindel
Töötlemisaeg	Minimaalselt 30 minutit
Kasutustemperatuur	+5°C kuni +25°C
Nakkuvus	> 0,06 Mpa
Kulu	• 5 kg/m <sup>2</sup> (12,5 mm plaatide liimimine) • 6 kg/m <sup>2</sup> (9,5 mm plaatide liimimine)
Kasutuskõlblikkus	6 kuud
Pakend	Kott: 20 kg, 25 kg, 30 kg

## DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKÝ

Pakend	Nimetus	Kirjeldus	Pakend	Nimetus	Kirjeldus
	<b>NORGIPS BETOGRUNT</b>	Krunt sellistele mittemavatele pindadele nagu horisontaalsed ja vertikaalsed betoon- ja boorbetoonelemendid		<b>NORGIPS POROGRUNT</b>	Krunt sellistele imavatele pindadele nagu poorbetoon, keraamilised plokid, lubi-liivplokid



Krohv + Krunt = Lahendus NORGIPS

**MÕÕDUD JA PAKENDAMINE**

Pakend (kg)	Kogus kaubaalusel	
	(tk)	(kg)
20	54	1080
25	40	1000
30	40	1200

**PINNA ETTEVALMISTAMINE**

Aluspind peab olema kandev, kuiv, puhastatud rasvast, tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Olenevalt aluspinna imavusest ja nakkuvusest tuleb aluspind enne liimi pealekandmist kruntida vahendiga NORGIPS POROGRUNT või NORGIPS BETOGRUNT.

**LIIMI ETTEVALMISTAMINE**

Puistake kipsiliim aeglaselt puhta veega täidetud nõusse suhtes 2 kg liimi 1,1 liitri vee kohta.

Umbes 3 minuti pärast segage tekkinud massi käsitsi või aeglastel pööretel seguri abil kuni ühtlase konsistentsi saavutamiseni.

Valmis liimisegu tuleb ära kasutada 30 minuti jooksul (mehaanilise segamise korral) või 45 minuti jooksul (käsitsi segamise korral).

Määratud tööriistade kasutamine võib valmis liimisegu kasutusaega lühendada.

**KASUTAMINE – KIPSPLAATIDEST KUIVKROHV**

Kandke liim kipsplaadi tagakülje äärtele. Ülejäänud pinnale kandke umbes 10 cm laiused triibud kahes reas, mis asetsevad üksteisest 30–35 cm kaugusel. Triipude paksus peab olema vähemalt 1,5 cm. Liimi võib kipsplaadile kanda ka 10 mm kammkellu abil.

Seejärel asetage plaat vertikaalselt 1–1,5 cm paksustele puidust kiiludele ja suruge vastu sein. Kui liim on hakanud kuivama, ei tohi plaadi asendit enam muuta.

Kipsplaatide liitekohad viimistledaehituspahtliga kuni pahteldustasemeni Q1. Nende nõuete kohaselt ettevalmistatud liitekoht sobib viimistlustöödeks, mida määratletakse pahteldustasemetena Q2, Q3 või Q4 (vaata seotud tooted).

**LISAINFO**

- Õhema kuivkrohvikihi saavutamiseks võib siledade aluspindade puhul asendada liimi BONDING FIX pahtliseguga NORGIPS START.
- Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.
- Standard EN 14496:2017 "Kipsipõhine liim komposiitplaatidele, soojus- ja heliisolatsioonile ja kipsplaatidele. Määratlused, nõuded ja uurimismeetodid".

**NORGIPS sp. z o.o.**

Veerme 27, 11625 Tallinn  
Estonia

[www.norgips.ee](http://www.norgips.ee)

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid ja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.