

NORGIPS POROGRUNT

NORGIPS®

Krunt imavatele pindadele sisetingimustes



TOOTE KIRJELDUS

- Imavuse ühtlustamine ja nakkuvuse parandamine enne järgmiste materjalide kasutamist:
 - kipskrohvid
 - tsement-lubikrohvid
 - kipsliimi lehtedel kuivkrohv
- Vertikaalsed ja horisontaalsed poorbetonplokkidest, poorsest keraamikast, keraamikast jms pinnad.

EELISED

- Parandab aluspinna nakkuvust
- Reguleerib pinna imavust
- Veeauru läbilaskev
- Eriti vastupidav leeliselistele ainetele
- Väike kulu

TEHNILISED NÄITAJAD

| | |
|--------------------|---|
| Kasutustemperatuur | +5 kuni +30°C |
| Kulu | 0,1 kg/m ² proportsiooni 1:3 puhul |
| Kasutuskõlblikkus | 12 kuud |
| Pakend | Ämber: 15 kg |

RELATED PRODUCTS

| Pakend | Nimetus | Kirjeldus | Pakend | Nimetus | Kirjeldus |
|---|----------------------------|-------------------------|---|------------------------|--|
|  | NORGIPS BONDING FIX | Kipsliim kipsplaatidele |  | NORGIPS TML 240 | Kerge täiteaine lisandiga masinkasutatav kipskrohv |



Plaat + Liim + **Krunt** = Lahendus NORGIPS
NORGIPS Krohv + **Krunt** = Lahendus NORGIPS

MÕÖDUD JA PAKENDAMINE

| Pakend (kg) | Kogus kaubaalusel | |
|----------------|-------------------|------|
| | (tk) | (kg) |
| 15 | 8 | 120 |
| 15 | 12 | 180 |
| 15 | 24 | 360 |

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kande-, stabiilne, kuiv, puhas tolmust ja lahtistest osakestest, õli-, rasva-, hallitusevaba, ilma tsemendipiima kihita ning ilma kahjustuseta.

Vastupidavad ja veekindlad kattematerjalid tuleb tuh muda ja puhastada ning mitte veekindlad kattematerjalid tuleb eemaldada.

Pind, kuhu kantakse Norgips Porogrun t, peab olema sobival t laagerdunud ja selle niiskus ei tohi ületada 3%.

KRUNTIMINE

Kui proportsiooni on õigesti valitud, segage kruntimisvahend hoolikalt. Krunti Norgips Porogrun t ei tohi segada muude ainetega.

Kruntimisvahendi pealekandmisel ei tohi temperatuur ruumis olla madalam kui +5 °C.

Lahjendatud krundivõib peale kanda rulli, pintsl i või pritsmaterjali abil. Tööriistad peske veega kohe pärast töö lõpetamist. Kuivanud kruntimisvahendit võib maha pesta sünteetiliste vaikude lahustiga (nt atsetoon, etüülatsetaat).

Kruntimisvahendi Norgips Betogrun t kuivamise aeg sõltub pinna imavusest, ruumi temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest, aga see kestab vähemalt 12 tundi. Ruumide ventileerimine vähendab kruntimisvahendi kuivamisega, kusjuures temperatuur õues ei tohi olla madalam kui +5°C.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

Enne töö alustamist tuleb pakendi sisu põhjalikult segada.

Lahjendage Norgips Porogrun t puhta veega suhtes 1:1, 1:2 või 1:3, olenevalt pinna imavusest. Keraamilistele pindadele soovitatakse kasutada proportsiooni 1:3 ja üliimavate pindadele (nagu poorbetoon) proportsiooni 1:2 või 1:1.

LISAINFO

- Ämbreid tuleb hoida ruumis, mille temperatuur on vähemalt +5°C.
- Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast.
- Rohkem infot: www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn
Estonia

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid ja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.